



PRODUKTBESKRIVELSE
2 22.03.2006

SILORA LF - MEDIUM

Letspartel Medium - Lättspackel

DANSK SERIENUMMER: 61111

TYPE	Brugsfærdig, vandbaseret let allround spartel.
ANVENDELSE	Anvendes til delvis spartling, spartling af samlinger, vægge og lofter i tørre rum indendørs. Underlaget kan være af gips, fiberplader, beton, letbeton, puds m.m. Er også egnet til udglatning af bræddesamlinger.
SPECIELLE EGENSKABER	SILORA LF - MEDIUM har god vedhæftning og fylde.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 58%
Lagtykkelse	0 - 4 mm.
Praktisk rækkeevne	Ved spartling af hele overfladen: 1 l/m ² , hvor lagtykkelsen er 1 mm. Ved delvis spartling og spartling to gange på gipsplader: Ca. 0,3 l/m ² .
Partikkelstørrelse	Max. 0,2 mm.
Massefylde	1,1 g/ml.
Tørretid ved +23°C, relativ luftfugtighed 50%	2 - 3 timer/mm afhængig af lagtykkelsen.
Rengøring af redskab	Vand.
Nuance	Lys grå.

SIKKERHEDSDATA Mal-kode 00-1.

Vend

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA GRUNDRENS og skylles grundigt med vand. Blanke eller hårde overflader slibes matte, og slibestøvet fjernes. Skøre underlag samt ubehandlede træoverflader bør grundes før spartling.
Påføring	Spartelen glattes ud med en spartel. Antallet af påføringer afhænger af overfladens ujævnhed. Den tørre, spartlede overflade kan overmales eller tapetseres. Den spartlede overflade bør forlimes før tapetseringen. Spartlede flader bør altid grundes med Silora Mikrodispers evt. fortyndet, inden malebehandling. Der grundes ligeledes også med Silora Mikrodispers evt. fortyndet inden tapetsering, medmindre der forlimes. Ved grunding med Silora Mikrodispers må der ikke danne sig blank overflade. Silora Mikrodispers skal suges helt ind i underlaget. Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller og ansigtsmaske, når spartelen slibes.
Påføringsforhold	Overfladen, som skal males, skal være tør. Luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Opbevaring	Opbevares køligt, men frostfrit. Lagerbestandighed er 1 år i ubrudt emballage.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
