

**PRODUKTBESKRIVELSE**

1 12.10.2004

**PROF-FACADE 6****78601**

---

<b>MBK TYPE</b>	Acrylplastmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	Til facader af beton, puds, tegl, etc. samt til vægge, hvor der ønskes en mat, robust overflade.
<b>EGENSKABER</b>	Diffusionsåben, slidstærk og vejrbestandig facademaling.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	40%
<b>Massefylde</b>	1,3 kg/l.
<b>Praktisk rækkeevne</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed</b>	1 - 2 timer. Kan genbehandles efter ca. 6 timer.
<b>Arbejdstemperatur</b>	Min. +8°C - max. 25°C/max. 85% RH.
<b>Fortynding og rengøring</b>	Vand.
<b>Glans</b>	Ca. 6 - mat.
<b>Nuance</b>	Hvid og råhvid.
<b>Emballage</b>	10 ltr.

---

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

---

**BRUGSANVISNING**

<b>Forbehandling</b>	<b>Bemærk!</b> Facader af tegl skal være min. 2 år gamle før malebehandling.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøjte.
<b>Påføringsforhold</b>	-
<b>Bemærkninger</b>	-

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---