

# FERREX METALGRUNDER

(Ferrex Metallgrund)  
Aktiv rustbeskyttelsesmaling

DANSK SERIENUMMER: 80131

**TYPE** FERREX METALGRUNDER er en hurtigtørrende rustbeskyttelsesmaling baseret på kunstharpiks. Malingen har en effektiv bly- og kromafri pigmentering.

**ANVENDELSE** Malingen anvendes til grunding og mellemstrygning af biler, maskiner og øvrig metal, der behøver en grundmaling, som er hurtigtørrende og slibebær, har en god vedhæftning til underlaget og som kan overmales med hurtigtørrende alkyd- og kunstharpiks dækmaling.

## TEKNISKE DATA

**Volumen tørstof** Ca. 47%

Anbefalet laktykkelse og teoretisk rækkeevne	Tørfilm (µm)	Vådfilm (µm)	Teoretisk rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)
	40	85	11,8

**Praktisk rækkeevne** Værdierne er afhængig af flere faktorer, såsom overfladeprofil, form og størrelse, påføringsmetode mm.

**Massefylde** 1,3 g/ml

### Tørretid ved +23°C / 50% RH

- støvtør	Efter 15 min.
- klæbefri	Efter 30 min.
- overmalbarhed	Efter 1 time

**Fortynder og rengøring af redskab** TEKNOSOLV 1639.

**Glans** Mat.

**Nuance** Lys grå.

**SIKKERHEDSDATA** Se sikkerhedsdatabladet.

OBS! På grund af risiko for selvantændelse skal spild, sprøjtetøv og forurenede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Alternativt bør affaldet brændes. Opbevaring i vand kan også anbefales. (Se sikkerhedsdatabladet, pkt. 7.1.)

MAL-kode 4-3

Vend

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

NYE OVERFLADER: Fedt, snavs og rust fjernes.

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER rengøres med RENSA GRUNDRENS. Løstsiddende maling og rust fjernes, og overfladen slibes mat (tørslibning med P220/P280) samt spartles og slibes efter behov.

Malingen omrøres grundigt før anvendelse.

### Påføring

Malingen påføres med pensel, konventionel sprøjtning eller højtrykssprøjtning.

Ved maling med konventionel sprøjtning fortyndes malingen med TEKNOSOLV 1639 til sprøjteviskositet (DIN 4 ca. 30 sek.) og sprøjtes i to lag med 15 - 20 minutters interval. Egnede dysestørrelser ved højtrykssprøjtning er 0,015 - 0,021". Malingen kan også påføres med en god pensel.

Til overfladen anbefales ikke vådslibning. En let tørslibning er tilstrækkelig.

Malingen er overmalbar med alkyd- og kunstharpiksmaling efter 1 time ved 23 °C.

### Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør.

Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---