



PRODUKTBESKRIVELSE

3 16.11.2004

DIAMANT FUKTSPÄRR

DANSK SERIENUMMER: 81931

TYPE

Vandfortyndbar, grundmaling som giver en tæt, vandafvisende overflade.

Indgår som dækmaling i et vådrumssystem sammen med DIAMANT 60. Systemet er godkendt af MVK, Måleribranschens Vådrumskontroll (SE)

ANVENDELSE

Anvendes som fugtspærre på vægge og lofter i fugtige rum indendørs, som dækmales med DIAMANT-seriens dækmaling.

Egnet som fugtspærre selv under keramiske vægfliser. Underlaget kan være af puds eller beton, forskellige slags indretningsplader og glasvæv i fugtige rum osv.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof

Ca. 41%

Praktisk rækkeevne

Ufortyndet: 4 - 8 m² /l

Massefylde

Ca. 1,0 g/ml

**Tørretid ved +23°C,
relativ luftfugtighed 50%**

- støvtør

Efter 2 timer

- overmalbarhed

Efter 4 timer

Fortynder og rengøring

Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med varmt vand og opvaskemiddel.

Nuance

Transparent grøn.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode 00-1.

Vend

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA Grundrens og skylles grundigt med vand. Blanke eller hårde overflader matslibes, og slibestøves fjernes. Ujævnheder i overfladen spartles med SILORA LW vådrumsspartel. Overfladen slibes, og slibestøvet fjernes.
Påføring	Omrør malingen grundigt før anvendelse. Malingen påføres med pensel eller rulle. Først påføres et lag fugtspærre, som fortyndes med vand i forholdet 1 : 1. Den anden behandling udføres efter 1 - 2 timer med uforyndet fugtspærre. Glasvæv limes med DIAMANT FUGTSPÄRR eller med egnet lim til vådrum og grundes senere med uforyndet DIAMANT FUGTSPÄRR en gang.
Dækmaling	Når overfladen har tørret i ca. 4 timer males den med DIAMANT-seriens dækmaling.
Påføringsforhold	Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5°C og den relative luftfugtighed ved rullemaaling være 30 - 80% og ved sprøjtning eller penselstrygning under 80%. Ventilation under maling og hærdning afkorter tørretiden.
Opbevaring	Bør opbevares køligt og i tætsluttende emballage. Opbevares frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
