



PRODUKTBESKRIVELSE

3 22.03.2005

FUTURA AQUA 80
Blank dør- og møbelmaling

DANSK SERIENUMMER: 74991

TYPE Hurtigtørrende, vandfortyndbar, thixotropisk og blank acrylmaling til indendørs brug.

ANVENDELSE Til maling af døre, møbler, lister, paneler og panellofter samt til varmeelementer og rørledninger. FUTURA AQUA 80 er også egnet til overflader, som tidligere er malet med alkyd- eller syrehærdende maling.
Er ikke egnet til umalede plast-, laminat eller metaloverflader.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof Ca. 38%

Praktisk rækkeevne 8 - 10 m²/l

Massefylde Ca. 1,3 g/ml

Tørretid ved +23°C / 50% RH
- håndteringstør Efter 1 time
- overmalbarhed Efter 16 timer
- gennemtør Efter 2 - 3 døgn

Fortynder og rengøring af redskab Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med varmt vand og opvaskemiddel.

Glans Blank.

Nuance Base 1, 2 og 3, som kan tones til farver i henhold til farvekortet.
OBS! Malingen bør også omrøres før toning.

SIKKERHEDSDATA MAL-kode 00-1.

Vend

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA GRUNDRENS og skylles grundigt med vand. Blanke eller hårde overflader slibes matte, og slibestøvet fjernes. Revner og øvrige ujævnheder spartles med SILORA A spartelmasse eller anden egnet acrylspartelmasse.
Grundning	Overflader af træ og træfiberplader grundes efter instruktionerne med FUTURA AQUA 3 grundmaling. Metaloverflader: Ståloverflader grundes med FUTURA 3 grundmaling, aluminiums og forzinkede overflader med FERROX rustbeskyttelsesmaling eller lignende specialgrunder.
Påføring	Malingen omrøres grundigt før anvendelse. Malingen fortyndes med vand efter behov. Sørg for at hælde hele den mængde op, som skal anvendes for at undgå farvedifferencer. Malingen påføres i et eller to lag med malepensel, mohairrulle, malepude eller ved sprøjtning. Ved maling på glatte overflader på f.eks. døre bør maling med rulle glattes med malepude eller pensel. Malingen påføres jævnt med få strøg og undgå unødvendig maling på kryds og tværs.
Påføringsforhold	Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%. Ved relativ lav luftfugtighed eller ved temperaturer over 20°C bliver tørretiden kort. En luftfugter eller en beholder med vand i rummet forlænger tørretiden. Ventilation under maling og tørring afkorter tørretiden.
Opbevaring	Opbevares frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
