

TYPE	Vandbaseret alkyd-acrylatbaseret, dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Produktet fremhæver træets naturlige struktur. Indeholder midler, som effektivt beskytter træet mod skimmel og mug.
ANVENDELSE	Produktet anvendes til genbehandling af gamle, afblegede træoverflader og til at forene nuancerne på nye og gamle overflader. Kan også anvendes på nyt og trykimprægneret træ., som f.eks. facader, gavle, udhæng, foderbrædter, stakitter og vinduesrammer.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 36%
Praktisk rækkeevne	5 - 8 m ² / l
Massefylde	Ca. 1,2 g/ml
Tørretid ved +23°C / 50% RH - overmalbarhed	Efter 12 timer
Fortynder og rengøring	Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med varmt vand og opvaskemiddel.
Glans	Halvmat.
Nuance	Base 1-2-3 samt standard nuancer.
Vejrbestandighed	Særdeles god.

Sikkerhedsdata	MAL-kode 1-3.
-----------------------	---------------

BRUGSANVISNING**Forbehandling og grunding****Nye træoverflader**

Overfladen behandles så hurtigt som muligt. I det mindste bør imprægnering og grunding foretages i løbet af sommerhalvåret.

Rengør overfladen for løst materiale, snavs og støv. Afvask begroede overflader med RENZA Uderens. Skyl grundigt med vand og lad overfladen tørre.

Påfør et lag farveløs WOODEX GRUNDINGSOLIE AQUA. Skal tørre 1 døgn.

Knaster i nåletræ behandles evt. med KNASTLAK.

Tidligere behandlede eller gamle overflader

Dårligt træ udskiftes. Fjern løst materiale og nedbrudt træ. Gamle, tykke malingslag kan have så dårlig vedhæftning til underlaget, at det anbefales at fjerne malingen, selv om overfladen tilsyneladende er intakt. Det gamle malingslag fjernes i første omgang med skraber eller stålborste samt eventuelt ved opvarmning af overfladen med infrarød varme beregnet til dette formål. Alternativt kan man anvende lakfjerner eller sandblæsning.

Afvask den malede overflade med RENZA Grundrens, begroede overflader

Renses med RENZA Uderens. Efterskyl grundigt med vand.

Grund bare pletter med WOODEX GRUNDINGSOLIE Aqua.

Dækmaling

Sørg for at hælde hele den mængde træbeskyttelse op, som skal anvendes for at opnå en ensartet overflade, og for at undgå farvedifferencer. Bland farven godt og påfør 1 - 2 lag med pensel, malingsbørste eller ved sprøjtning. Endetræ behandles meget grundigt.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør.

Træets fugtindhold skal være højst 20% af træets tørvægt.

Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Undgå at male i direkte sollys.

Opbevaring

Bør opbevares køligt i tætsluttende emballage.

Opbevares frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
