
PRODUKTBESKRIVELSE

1 12.10.2004

PROF-VINDUESMALING 35**78841**

MBK TYPE	Acrylplastemalje.
ANVENDELSE	Til trævinduer og døre samt øvrigt træværk udvendigt, hvor der ønskes en højere glansgrad.
EGENSKABER	Slidstærk og elastisk acrylemalje med god vedhæftning til træ. Giver en fyldig og glat overflade.

TEKNISKE DATA

Praktisk rækkeevne	8 - 10 m ² /l.
Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed	Ca. 1 time. Kan efterbehandles efter ca. 7 timer.
Arbejdstemperatur	Min. +10°C - max. +20°C.
Fortynding og rengøring	Vand.
Glans	Ca. 35 - halvblank.
Nuance	Hvid og varmhvid. Diverse tonede nuancer.
Emballage	3/4 ltr. og 2½ ltr.

SIKKERHEDSDATA	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Bemærk! Nyt vacuumimpregneret træ skal være fri for opløsningsmidler inden malebehandling.
Påføring	Pensel, glatrulle, malepude eller sprøjte.
Påføringsforhold	-
Bemærkninger	-

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
