

**PRODUKTBESKRIVELSE**

1 19.08.2004

**TEKNOFLOOR 1K**  
**Acrylgulvmaling****DANSK SERIENUMMER: 80721**

<b>TYPE</b>	Vandfortyndbar acrylmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	Anvendes til maling af nye og tidligere malede gulve i kældre, fyrrum, hobbyrum og andre tørre rum, som udsættes for normal slidtage. Til maling af gulve, som udsættes for hårde belastninger f.eks. i garage og i vådrum anbefales TEKNOFLOOR 2K Epoxymaling.
<b>SPECIELLE EGENSKABER</b>	Lugtsvag, vandfortyndbar gulvmaling. Kan overlakeres med TEKNOFLOOR 1K klarlak eller med TEKNOFLOOR AQUA 2-komponent klarlak hvis man ønsker at dekorere gulvet med deko-chips.

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	Ca. 40%
<b>Praktisk rækkeevne</b>	Afhængig af overfladens ruhed og porøsitet. Retningsgivende rækkeevne for stålglittede betongulve: 1. påføring 4 - 6 m <sup>2</sup> /l 2. påføring 7 - 9 m <sup>2</sup> /l
<b>Massefylde</b>	1,2 g/ml
<b>Tørretid ved +23°C / 50% RH</b>	
- støvtør	Efter 30 minutter
- overmalbarhed	Efter 4 timer med TEKNOFLOOR AQUA efter mindst 24 timer.
- tåler let gangtrafik	Efter 16 timer
<b>Fortynder og rengøring af redskab</b>	Vand. Redskaber rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel.
<b>Glans</b>	Halvblank.
<b>Nuance</b>	Base 1 hvid og base 2. Kan tones i henhold til teknomix-tonesystemet.
<b>SIKKERHEDSDATA</b>	MAL-kode: 00 - 1.

**Vend**

---

**BRUGSANVISNING****Forbehandling og påføring****Ubehandlede gulve:**

Ubehandlede betonoverflader og trægulve rengøres omhyggeligt for støv og snavs. Stålglittede betongulve rengøres med syreætsning eller maskinel slibning. Overfladen grundes med TEKNOFLOOR 1K, som fortyndes 10 - 30% med vand. Færdigmaling udføres med 1 - 2 lag uforyndet maling.

**Tidligere malede gulve:**

Rengøres med egnet rengøringsmiddel og skylles omhyggeligt med varmt vand. Løstsiddende maling fjernes. Malede overflader matslibes, og slibestøvet fjernes omhyggeligt. Blottede områder grundes med TEKNOFLOOR 1K fortyndet 20% med vand og færdigmales 1 - 2 gange med uforyndet TEKNOFLOOR 1K.

**Påføringsforhold**

Bemærk at gulvets overfladetemperatur kan være betydelig lavere end rumtemperaturen. Ventilation under og efter påføring fremskynder tørringen. Hvis gulvtemperaturen er lavere end 10°C kan TEKNOFLOOR 1K ikke tørre til et sammenhængende malingslag. Dette kan resultere i krakelering af malingslaget.

**Påføringsforhold**

Overfladen, som skal males, skal være tør, og betonoverfladen mindst 4 uger gammel. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%.

**Opbevaring**

Opbevares frostfrit.

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---