

PRODUKTBESKRIVELSE

6 19.12.2005

TEKNOFLOOR
Alkydgulvmaling**DANSK SERIENUMMER: 80141**

TYPE	Opløsningsmiddelbaseret urethan-alkydmling til maling af gulve inden- og udendørs. Giver en blank overflade, som er let at holde ren.
ANVENDELSE	Egnet til nye og tidligere alkydmalede gulvoverflader af beton, træ, kork, tegl osv, hvor overfladerne udsættes for normale belastninger i husstanden. Til maling af overflader udsat for kraftig påvirkning af vand og kemikalier eller mekanisk påvirkning anbefales TEKNOFLOOR 2K betonmaling.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 50%
Praktisk rækkeevne	6 - 10 m ² /l afhængig af overfladens sugsevne.
Massefylde	Ca. 1,2 g/ml
Tørretid ved +23°C / 50% RH - støvtør - tåler let trafik - overmalbar	Efter 1 time Efter 10 timer Næste dag
Fortynder og rengøring af redskab	TEKNOSOLV 1621/Terpentin.
Glans	Blank.
Nuance	TEKNOFLOOR-farvekortets standardfarver. Malingen indgår i Teknomix-tonesystemet.

SIKKERHEDSDATA

Se sikkerhedsdatablad.

OBS! På grund af risiko for selvantændelse skal spild, sprøjtetøv og forurenede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Alternativt bør affaldet brændes. Opbevaring i vand kan også anbefales.
(Se sikkerhedsdatabladet, pkt. 7.1.)

MAL-kode 2-1.

Vend

BRUGSANVISNING**Forbehandling og påføring****Umalede gulve:**

Bør være mindst 1 måned gamle. Cementhud fjernes fra overfladen ved slibning eller med Teknos BETONG-BETNINGSMEDEL, hvorefter overfladerne skal tørre. Overflader, som er skøre og let smuldrede, bør altid slibes. Fedt og olie fjernes med eks. TEKNOSOLV 1621. Gulvet børstes eller støvsuges rent for støv. Til grunding anvendes maling, som fortyndes 20% med TEKNOSOLV 1621/Terpentin. Slutmaling udføres med uforyndet maling.

Umalede trægulve:

Gulvet rengøres for fedt, snavs og støv. Revner og sprækker spartles med SILORA A snickerispackel eller lignende. Til grunding anvendes maling, som fortyndes 10% med TEKNOSOLV 1621/Terpentin. Slutmaling udføres med uforyndet maling.

Tidligere malede gulve:

Løstsiddende maling skræbes eller slibes bort. Gamle malede overflader matslibes. Overfladerne rengøres for fedt, snavs og støv. Overflader, hvor underlaget er blottet, grundes med fortyndet maling, og hele overfladen færdigmales med uforyndet maling.

Ved maling af kork og lignende bør alt bonevoks fjernes først.

Malingen omrøres grundigt før anvendelse.
Malingen påføres med pensel eller rulle.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Vedligeholdelse

Den malede overflade opnår sin endelige hårdhed og vaskbarhed inden for 3 - 4 uger. Hård behandling og vask bør undgås i denne periode. Snavsede overflader kan rengøres med en fugtig klud eller moppe. Anvend neutral vaskemiddel. Meget snavsede områder kan senere rengøres med svage alkaliske vaskemidler.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
