

PRODUKTBESKRIVELSE

1 12.10.2004

PROF-KRIDERING**78741**

MBK TYPE	Plastkridering.
ANVENDELSE	På lofter og vægge af gipskarton, puds, beton og letbeton. Underlaget bør dog være ensartet sugende. Kan efterbehandles med plastmaling i ønsket glans.
EGENSKABER	Fyldig plastkridering, der ved rullepåføring efterlader en blød struktureret overflade og samtidig camouflerer evt. ujævnheder fra underlaget.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	50%
Massefylde	1,9 kg/l.
Praktisk rækkeevne	Ca. 2 - 3 m ² pr. kg afhængig af den ønskede struktur.
Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed	1 - 2 timer. Kan efterbehandles efter 6 - 8 timer, afhængig af lagtykkelsen.
Arbejdstemperatur	Min. +5°C - max. +20°C.
Fortynding og rengøring	Brugsklar, evt. vand.
Glans	Ca. 2 - helmat.
Nuance	Hvid.
Emballage	10 ltr. (ca. 20 kg).

SIKKERHEDSDATA	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

BRUGSANVISNING

Forbehandling	-
Påføring	Rulle. Ved pensel og sprøjtepåføring efterrulles med strukturrulle.
Påføringsforhold	-
Bemærkninger	-

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
