

**PRODUKTBESKRIVELSE**

1 25.10.2004

**CAPARYL HAFTPRIMER****86701**

---

<b>MBK TYPE</b>	Hæfteprimer/acrylmellemmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	Anvendes på tidligere malede og ubehandlede overflader som, træ, zinkplader, hård PVC, keramiske fliser og mange andre kritiske underlag. Mellemmalingen er efter optørring let fyldende og slibbar. Den giver en god bund for den efterfølgende topbehandling med acrylmaljer eller alkydemaljer.
<b>SPECIELLE EGENSKABER</b>	Pigmenteret mellemmalings til uden- og indendørs brug med særdeles god vedhæftningsevne.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Praktisk rækkeevne</b>	6-8 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Tørretid ved +20°C / 65% RH</b> - håndterbar - overmalbarhed	Støvtør efter ca. ½ time. Kan overmales efter 8 - 10 timer. Ved påføring på ikke sugende underlag som f.eks. fliser skal der påregnes længere tørretid. Hæfteprimeren skal være hård og slibbar inden overmalning med slutmaling.
<b>Fortynding og rengøring</b>	Vand. Værktøj rengøres med vand og sæbe.
<b>Glans</b>	Ca. 5 - mat.
<b>Nuance</b>	Hvid.
<b>Emballage</b>	¾ - 2,5 ltr.

---

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	Mal-kode 00-1.
-----------------------	----------------

---

**BRUGSANVISNING**

<b>Forbehandling</b>	Overfladen skal være ren og tør samt fri for fedt, slipmidler, kalk- og sæberester o.lign. På tidligere malede overflader fjernes løstsiddende maling, og er overfladen blank, slibes den let. Zinkblik renses med salmiakvand. Nyt træ ude skal først grundes med Woodex grundingsolie. Aluminiumsplader afvaskes endvidere med et netzmiddel bestående af vand tilsat ammoniak og lidt opvaskemiddel. Pladerne skal malebehandles, så snart de er tørre.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle, sprøjte eller malepude.
<b>Påføringsforhold</b>	Underlaget skal være tørt, og overfladetemperaturen over +8°C.
<b>Bemærkninger</b>	Opbevares køligt, men frostfrit.

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---