

**PRODUKTBEKRIVELSE**

1 12.10.2004

**PROF-LOFT 3**

78771

---

<b>MBK TYPE</b>	Plastloftmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	Til nye lofter af puds, beton, letbeton og gipskarton samt på tidligere malede og smittefrie underlag. Kan også anvendes på overvægge og vægflader i sekundære rum.
<b>EGENSKABER</b>	Tixotrop loftmaling, der giver en smittefri og let vaskbar overflade, som danner en god bund for senere vedligehold.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	28%
<b>Massefylde</b>	1,4 kg/l.
<b>Praktisk rækkeevne</b>	7 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed</b>	Ca. 1 time. Kan genbehandles efter ca. 4 timer.
<b>Arbejdstemperatur</b>	Min. +5°C max. +20°C.
<b>Fortynding og rengøring</b>	Vand.
<b>Glans</b>	Ca. 3 - helmat.
<b>Nuance</b>	Hvid.
<b>Emballage</b>	10 ltr.

---

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

---

**BRUGSANVISNING**

<b>Forbehandling</b>	<b>Bemærk!</b> Lofter der er misfarvede af tørre vandskjolder, nikotin etc. forbehandles med Diamant Stop Loftmaling eller Caparol-Filtergund og/eller færdigbehandles med Isodeck.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøjte.
<b>Påføringsforhold</b>	-
<b>Bemærkninger</b>	-

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---